

WŁAŚCIWOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu:	CEM I 42,5R
Zakład produkcyjny:	Cementownia Góraźdże
Wymagania normowe wg:	PN-EN 197-1
Deklaracja właściwości użytkowych nr:	1487-CPR-027-02
Krajowa deklaracja wł. użytkowych nr:	nie dotyczy
Średnia za miesiąc:	Sierpień 2024

1. Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na ściskanie	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
po 2 dniach	[MPa]	28,2	≥ 20,0
po 28 dniach		57,1	≥ 42,5 ≤ 62,5

2. Właściwości fizyczne

	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
Początek czasu wiązania	[min]	203	≥ 60
Woda do konsystencji normowej	[%]	27,8	brak wymagań
Stażność objętości	[mm]	0,4	≤ 10
Powierzchnia właściwa	[cm ² /g]	4158	brak wymagań

3. Właściwości chemiczne

	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
SO ₃	[%]	2,87	≤ 4,0%
Cl ⁻	[%]	0,076	≤ 0,10%
Strata prażenia	[%]	2,83	≤ 5,0%
Pozostałość nierozpuszczalna	[%]	0,51	≤ 5,0%
Wymagania dodatkowe wg PN-B-19707		Wartość średnia	Wymaganie
Na ₂ O _{eq.}	[%]	0,62	brak wymagań

Główny Specjalista
ds. Doradztwa Technicznego

dr inż. Maciej Batóg

27.09.2024