

WŁAŚCIWOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM I 42,5R**
Zakład produkcyjny: Cementownia Góraǳe
Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1487-CPR-027-02
Krajowa deklaracja wł. użytkowych nr: nie dotyczy
Średnia za miesiąc: Styczeń 2026

1. Właściwości mechaniczne


Wytrzymałość na ściskanie	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
po 2 dniach	[MPa]	28,4	≥ 20,0
po 28 dniach		59,9	≥ 42,5 ≤ 62,5

2. Właściwości fizyczne

	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
Początek czasu wiązania	[min]	221	≥ 60
Woda do konsystencji normowej	[%]	28,3	brak wymagań
Stołość objętości	[mm]	0,8	≤ 10
Powierzchnia właściwa	[cm ² /g]	4091	brak wymagań

3. Właściwości chemiczne

	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
SO ₃	[%]	2,63	≤ 4,0%
Cl ⁻	[%]	0,056	≤ 0,10%
Strata prażenia	[%]	2,76	≤ 5,0%
Pozostałość nierozpuszczalna	[%]	0,46	≤ 5,0%
Wymagania dodatkowe wg PN-B-19707		Wartość średnia	Wymaganie
Na ₂ O _{eq.}	[%]	0,55	brak wymagań

Główny Specjalista
ds. Doradztwa Technicznego

dr inż. Maciej Batóg

17.03.2026