

WŁAŚCIWOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu:	CEM III/A 42,5N-LH/HSR/NA
Zakład produkcyjny:	Zakład Ekocem
Wymagania normowe wg:	PN-EN 197-1 PN-B-19707
Deklaracja właściwości użytkowych nr:	1487-CPR-030-06
Krajowa deklaracja wł. użytkowych nr:	008-UWB-130
Średnia za miesiąc:	Marzec 2026

1. Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na ściskanie	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
po 2 dniach	[MPa]	13,4	≥ 10,0
po 28 dniach		52,0	≥ 42,5 ≤ 62,5

2. Właściwości fizyczne

	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
Początek czasu wiązania	[min]	244	≥ 60
Woda do konsystencji normowej	[%]	32,2	brak wymagań
Stalność objętości	[mm]	0,2	≤ 10
Powierzchnia właściwa	[cm ² /g]	4424	brak wymagań
Ciepło hydratacji	[J/g]	262	≤ 270

3. Właściwości chemiczne

	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
SO ₃	[%]	2,22	≤ 4,0%
Cl ⁻	[%]	0,082	≤ 0,10%
Strata prażenia	[%]	0,80	≤ 5,0%
Pozostałość nierozpuszczalna	[%]	0,24	≤ 5,0%
Wymagania dodatkowe wg PN-B-19707		Wartość średnia	Wymaganie
Na ₂ O _{eq.}	[%]	0,78	≤ 1,10%

Specjalista
ds. Doradztwa Technicznego

mgr inż. Jakub Bakalarz

12.05.2026