

WŁAŚCIWOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM III/A 42,5N-LH/HSR/NA**
Zakład produkcyjny: Cementownia Góraǳde
Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1 PN-B-19707
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1487-CPR-027-14
Krajowa deklaracja wł. użytkowych nr: 008-UWB-136
Średnia za miesiąc: Maj 2026

1. Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na ściskanie	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
po 2 dniach	[MPa]	14,6	≥ 10,0
po 28 dniach		53,8	≥ 42,5 ≤ 62,5

2. Właściwości fizyczne

	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
Początek czasu wiązania	[min]	198	≥ 60
Woda do konsystencji normowej	[%]	33,3	brak wymagań
Stołość objętości	[mm]	0,6	≤ 10
Powierzchnia właściwa	[cm ² /g]	4167	brak wymagań
Ciepło hydratacji	[J/g]	244	≤ 270

3. Właściwości chemiczne

	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
SO ₃	[%]	2,18	≤ 4,0%
Cl ⁻	[%]	0,060	≤ 0,10%
Strata prażenia	[%]	1,18	≤ 5,0%
Pozostałość nierozpuszczalna	[%]	0,28	≤ 5,0%
Wymagania dodatkowe wg PN-B-19707		Wartość średnia	Wymaganie
Na ₂ O _{eq.}	[%]	0,69	≤ 1,10%

Specjalista
ds. Doradztwa Technicznego

mgr inż. Jakub Balkiarz

06.07.2026